

Kirjeldus:

Rauaühendeid sisaldav värv sisetöödeks. Värviga kaetud pind seob enda külge magnetesemeid.

Kasutamine:

Värviga kaetud pinnale saab kinnitada magneteid. Värvil abil võib kujundada seinale näiteks magnetmemotahvleid. Soovi korral võib üle värvida mõne teise siseseinavärviga. Sobivad aluspinnad: tsement-, betoon- ja krohvping, kivisein, kipsplaat, puitplaat, ülevärvitav tapeet jms.

Omadused:

Lahustivaba ja peaaegu lõhnatu rauarikas matt tumehall akrüülvärv sisetöödeks.

Pealekandmine:

Segada hoolikalt enne kasutamist.

Toodet mitte vedeldada.

Kanda kolm kihti värvi kavandatavale magnetpinnale. Kasutada pintslit, rulli või suruõhu-pihustit.

Kattevõime:

Max 1,4 m²/l sõltuvalt alusmaterjalist (vastavalt ISO-6504-3 ja DIN EN 13300)

Kuivamisaaeg

temperatuuril 23°C ja suhtelise niiskuse 65% juures:

Tolmukuiv: ca 2 tunni möödudes.

Ülevärvitav: ca 4-6 tunni möödudes.

KASUTUSJUHEND:

Pinna ettevalmistus:

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, rasvast ja mustusest. Lihvida maha ja /või parandada pinna ebatasasused, kõrvaldada pinnalt lahtised osakesed.

Uued kipskrohvpingad:

Kruntimiseks kasutada stabiliseerivat krundiga.

Varem töödeldud

kipskrohvpingad:

Puhastada vee ja puhastusvahendiga. Lasta enne

ülevärvimist kuivada.

Tolmu eraldav aluspind:

Puhastada vee ja puhastusvahendiga ning lasta kuivada. Järgnevalt krundida stabiliseeriva krundiga.

Nõrgalt seotud värvitud pinnad:

Pesta pinda niikaua kuni ei kooru värvi enam ega eraldu osakesi. Järgnevalt krundida stabiliseeriva krundiga.

Betoon:

Eemaldada pinnalt tugevakarvalise harjaga täielikult lahtine tsemenditolm.

Kipsplaat:

Ebatasasused ja praod teipida ning täita sobiva tihendusmassiga. Pärast kuivamist töödelda pinda stabiliseeriva krundiga.

MDF, kiudplaat, puitlaastplaat:

Karestada libe pind liivapaberiga, puhastada tolmust ja katta akrüülkruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:

Pesta pinnad vee ja puhastusvahendiga ning lasta kuivada. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida matiks. Eemaldada lihvimistolm.

Kahjustatud aluspind (niiskus-, rooste-, nikotiini-, tahmaplekid):

Pesta pinnad vee ja puhastusvahendiga, kuivatada hoolikalt. Järgnevalt katta kahjustatud kohad üle paranduskrundiga SF.

Magnetvärviga värvitud seinatapetseerimine:

Värvida sein vastavalt kasutusjuhendile. Lasta kuivada vähemalt 24 tundi, seejärel lihvida pind kergelt üle ja katta õhema tapeediga.

TEHNILISED ANDMED:

Sideaine:

Akrülaatdispersioon
Pigmentid: Rutiin titaandioksiid ja rauaühendid

Lahusti: Vesi

PVC: 55

Tahke aine osakaal: 80 m/m %

Peenusaste: 50 mikronit (vastavalt ISO-787-7 ja DIN EN 13300: peen)

Erikaal: ca 2,21

Läikeaste: ISO-2813 ja DIN EN 13300: 60%<1 85%<1

VOC (LOÜ): 25g

Vedeldamine: Vesi

Tööohutus:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida värvi sattumist nahale ja silma. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Puhastamine:

Vee ja seebiga.

Hõõrdekindlus:

Ei ole määratud.

Säilitamine:

Vähemalt 12 kuud tihedalt suletud taaras. Hoida jahedas kuivas kohas. Kaitsta külmumise eest.

Üldised soovitus:

Mitte kasutada temperatuuril alla 8°C. Värskest tsemendiseguga kaetud pinda ei ole soovitatav töödelda enne 6 nädala möödumist. Seoses komponentide mineraalse päritoluga võib esineda vähest kõikumist värvitoonide lõikes, sellepärast on soovitatav erinevate partiiunumbritega värvid enne kasutamist kokku segada. Ühtlasema tulemuse saavutamiseks värvida "märg-märjale" meetodil.

Jäätmekäitlus:

Käidelda vastavalt kemikaalide jäätmekäitluse eeskirjadele.